

GacoFlex® ULTRA COVER

Gacoflex Ultra Cover es una pintura arquitectónica mate de tipo vinil-acrítica. Producto diseñado para decorar y proteger superficies. De fácil aplicación y con características de durabilidad, buen cubrimiento, nivelación y adherencia.

¿Cómo funciona?

Holcim GacoFlex UltraCover es una pintura arquitectónica de acabado mate de tipo vinil-acrítica, diseñada con el objetivo de decorar y proteger superficies en ambientes interiores. Cumple con la normativa INEN NTE 1544.

Ventajas

La tecnología empleada en Holcim GacoFlex UltraCover permite una óptima adherencia a las superficies y una fácil aplicación que se traduce en eficientar los rendimientos.

Principales aplicaciones

Holcim GacoFlex UltraCover es ideal para aplicarlo en: cielos rasos, gypsum, tumbados, paredes, fibrocemento, ladrillo de superficies internas en construcciones nuevas y antiguas.



Atributos

- Fácil aplicación
- Óptima adherencia
- Durabilidad
- Buen cubrimiento y nivelación

Especificaciones técnicas

Contenido de sólidos	55% ± 2
Valor de pH	8.0 - 9.5
Color	Blanco
Estado Físico	Líquido Pastoso
Viscosidad KU (23°C±2)	110 - 120 KU
Densidad (ASTM D-1475-13)	1.42 - 1.52
Peso por galón	5.4 - 5.8
PVC	72 -76%
Poder de cubrimiento	>97%
Contenido de sólidos por volumen	35% ± 2
Finura de dispersión	> 3 HEGMAN
Tiempo de secado para repintado	Mín. 2 h

Recomendaciones de uso para mejores resultados

1 Preparación de la superficie

- La superficie debe estar aplomada y libre de cualquier contaminante: polvo, restos de cemento, aceite, grasa, cera, pintura, humedad, eflorescencia, etc.
- Resanar fisuras menores a 0.5 mm con GacoFlex MallaProtec, aquellas de mayor dimensión deben ser reparadas apropiadamente.
- Aplicar el producto cuando la temperatura ambiente esté por arriba de 7°C y por debajo de 35°C.
- Se recomienda acondicionar la superficie con sellador para paredes GacoFlex Prime.

2 Aplicación



Agitar el producto con una espátula para homogeneizar.



La dilución debe ser máximo de un 25% en agua y mezclar hasta homogeneizar.



Aplicar 2 manos de pintura con intervalo de 3 a 4 horas utilizando brocha, rodillos o airless.

Rendimiento teórico



8 m²/Lt

El rendimiento dependerá de factores como las condiciones ambientales y condiciones de aplicación, dilución posterior y de la porosidad del sustrato. Realizar pruebas para calcular consumos reales en obra.

Manejo y conservación del producto

El tiempo de vida útil del producto es de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, procurando su almacenamiento en un lugar fresco, seco, hermético y bajo techo.

Los expertos técnicos de Holcim recomiendan:

- **Utilizar Holcim Gacoflex UltraCover:**
 - Sin mezclarlo con otros productos como pinturas, adhesivos blancos o espesantes.
 - En superficies libres de humedad.
- **En superficies nuevas, esperar al menos 30 días antes de pintar. Y sobre superficies previamente pintadas, remover si está mal adherida.**
- **En superficies brillantes, lijar para proporcionar adherencia a la capa de pintura.**

Presentación

- **Caneca (18.9 L)**
- **Colores: Blanco**



Importado por:

Holcim Ecuador S.A.

Av. Barcelona y Av. José Rodríguez

Bonín. Edificio Caimán

Guayaquil, Ecuador
