



TectorPintura

Pintura Arquitectónica Tipo 3



Descripción

TECTOR PINTURA ARQUITECTÓNICA TIPO 3, de tipo vinil-acrílica blanca mate, especialmente diseñada para decorar y proteger superficies en ambientes interiores en variedad de superficies incluso en sistemas livianos. Es diluible y fácil de aplicar, presentando un buen desempeño en durabilidad, cubrimiento, nivelación y adherencia. Cumple con la normativa INEN NTE 1544.



Aplicaciones

Ideal para aplicarlo en superficies de:

- Cielos rasos
- Tumbados
- Fibrocemento
- Paredes
- Ladrillos internos en construcciones nuevas y antiguas

Presentación:

Caneca 18.9 L | Color: Blanco

Beneficios diferenciales



Muros y techos interiores



Tiempo de repintabilidad de 3 a 4 horas



Para superficies nuevas y/o antiguas



Máximo rendimiento



Excelente cubrimiento



Excelente adherencia



Diluible en agua

Ventajas

La tecnología empleada en **Tector Pintura Arquitectónica Tipo 3** permite una óptima adherencia a las superficies y una fácil aplicación que se traduce en optimizar los rendimientos.

Rendimiento

El rendimiento dependerá de factores como las condiciones ambientales y condiciones de aplicación, dilución posterior y de la porosidad del sustrato. Realizar pruebas para calcular consumos reales en obra.

Rendimiento aproximado:

100 m²/ caneca

Dos capas de pintura con intervalo de 3 - 4 horas de repinte.

Brocha
Rodillo
Airless

Atributos

- Fácil aplicación
- Óptima adherencia
- Durabilidad
- Buen cubrimiento y nivelación



Recomendaciones de uso


1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Eliminar polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas. Lijar las superficies brillantes para aportar adherencia a la nueva capa de pintura.
- Resanar fisuras menores a 0.5 mm con **Tector Sellos Acrilsiliconado Pintable o una masilla elastomérica** sugerida; aquellas de mayor dimensión deben ser reparadas apropiadamente.
- Aplicar el producto cuando la temperatura ambiente esté por arriba de 7°C y por debajo de 35°C.
- Se recomienda acondicionar la superficie con **Tector Técnico 904 Sellador de Superficies**.


2 APLICACIÓN



Agitar el producto con una espátula para homogeneizar.



Diluir el producto con el **25% de agua** por cada galón de **Tector Pintura Arquitectónica Tipo 3**



Aplicar 2 manos de pintura con intervalo de 3 - 4 horas utilizando brocha, rodillo o airless.

3 LIMPIEZA

Luego de su correspondiente uso, lavar con agua y jabón las herramientas.

Especificaciones técnicas

Contenido de sólidos por peso	55% ± 2
Valor de pH	8.0 - 9.5
Color	Blanco
Estado Físico	Líquido Pastoso
Viscosidad KU (23°C±2)	110 - 120 KU
Densidad (ASTM D-1475-13)	1.42 - 1.52
Peso por galón	5.4 - 5.8
PVC	72 -76%
Poder de cubrimiento	>97%
Contenido de sólidos por volumen	35% ± 2
Finura de dispersión	> 3 HEGMAN
Tiempo de secado para repintado	Mín. 2 h

Los expertos técnicos de Holcim recomiendan:

- Utilizar **Tector Pintura Arquitectónica Tipo 3:**
 - Sin mezclarlo con otros productos como pinturas, adhesivos blancos o espesantes.
 - En superficies libres de humedad
- En superficies nuevas, esperar al menos 28 días antes de pintar. Y sobre superficies previamente pintadas, remover la pintura si está mal adherida.
- Sellar con **Tector Técnico 904 Sellador de Superficies** antes de pintar.
- Resanar las juntas con malla de refuerzo y mortero en prefabricados.
- En superficies brillantes, lijar para proporcionar adherencia a la capa de pintura.
- Al aplicar el producto, la superficie debe estar a una temperatura ambiente mínima de 10°C y máxima de 35°C, para no perjudicar su adherencia y duración.
- El tiempo de secado está influenciado por la temperatura, humedad y espesor

Manejo y conservación del producto

- Almacenar en un lugar fresco, seco, hermético y bajo techo.
- El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su envase original y cerrado.
- Se garantiza que el producto mantiene sus condiciones y características al usarlo antes de la fecha de vencimiento.
- Abstenerse de usar el producto si su envase se encuentra roto, remendado o reenvasado. En estas condiciones no existe garantía.
- Al descargarlo manualmente, recíballo adecuadamente de modo que evite lesiones en cintura y espalda.
- En caso de duda respecto a la selección, uso o aplicación de este producto, consulte previamente con el área de soporte técnico de Holcim Ecuador.
- Se recomienda disponer de áreas ventiladas, utilizar gafas y guantes de protección, además de cumplir con las directrices de las asociaciones profesionales de seguridad en el manejo de productos químicos. Según nuestra experiencia, este producto no ejerce acción alguna perjudicial para la salud, siempre que se manipule correctamente.

Fabricado por:

HOLCIM COLOMBIA S.A.

Distribuido por:

HOLCIM ECUADOR S.A.

Para más información:

info.holcim-ec@holcim.com

    Holcim Ecuador

www.holcim.com.ec

Holcim Ecuador S.A.
Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín.
Edificio Caimán
1700 - Holcim
Guayaquil, Ecuador